231 LANKOFUGE SURFACE

HYDROFUGE DE SURFACE

PROTECTION DES FAÇADES OU SURFACES INCLINEES

IMPERMEABILISATION ET PROTECTION

LES "PLUS" PRODUIT

- **Protection des façades ou surfaces inclinées**
- **Ne modifie pas l'aspect de surface**
- **Effet perlant**
- **Fort pouvoir pénétrant dans le matériau**
- **Utilisable sur fonds humides**
- **Bonne tenue aux agents climatiques (U.V., pluie)**

PROPRIETES

Produit solvanté prêt à l'emploi à base de polysiloxane. Il migre par capillarité et se fixe durablement dans le support.

DOMAINES D'APPLICATION

Protection des façades ou des surfaces inclinées de type :

- Bétons en général
- Bétons cellulaires
- Enduits hydrauliques
- Fibro-ciment
- Grès
- Briques et tuiles
- Pierres naturelles

Un test préalable est nécessaire

CARACTERISTIQUES

- **Aspect** : liquide légèrement ambré
- **Densité à + 20° C** : 0,81 ± 0,01
- **Point éclair** : > + 61°C

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports

- Les surfaces à traiter doivent être saines, propres, sèches ou légèrement humides (après une pluie, attendre au minimum 24 heures et 3 jours dans le cas d'un lavage à l'eau sous pression).
- Les efflorescences doivent être éliminées, les fissures bouchées.
- Bétons, mortiers et enduits doivent avoir au moins 28 jours d'âge avant l'application du 231 LANKOFUGE SURFACE.

Application du produit

- A la brosse, par trempage, par pulvérisation.
  Dans ce dernier cas, la buse de pulvérisation doit être maintenue près de la surface pour faciliter la pénétration.
- Il est nécessaire de traiter la surface à saturation en deux applications, la deuxième devant être faite dès que l'aspect brillant de la première a disparu.
- Le meilleur résultat est obtenu sur support sec et absorbant.
  Mais l'efficacité est encore bonne sur support légèrement humide.
- Nettoyage des outils et des taches éventuelles avant séchage : white spirit.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Produit solvanté : port de gants et de lunettes conseillé et locaux correctement ventilés.
- Respecter rigoureusement les quantités préconisées.
- 231 LANKOFUGE SURFACE doit être stocké à une température inférieure à 35°C dans son emballage fermé.
- Protéger les huisseries et les vitrages des projections.
- Nettoyer immédiatement au white spirit en cas de projection accidentelle.
- Ne pas appliquer en intérieur.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

CONSOMMATION

A titre indicatif :

- Béton : 0,25 à 0,50 litre/m²
- Enduit : 0,50 à 0,80 litre/m²
- Béton cellulaire : 0,50 à 1,00 litre/m².

CONDITIONNEMENTS

- Bidon de 2 litres.
- Bidon de 5 litres.
- Bidon de 20 litres.

CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine fermé, stocké à l'abri du gel, des fortes températures et des sources de chaleur.

GARANTIE

- R.C. fabricant.

Documentation technique 2008

PAREXLANKO S.A. / Département Mortiers Spéciaux - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55

PAREXLANKO
www.parexlanko.com